

Закрытое акционерное общество «Щелковская шелкоткацкая фабрика»

141109 Московская область, г. Щелково, ул. Талсинская, д. 60

Тел. (496)562-82-09, (496)562-83-44

E-mail: shtf1@yandex.ru, www.shtf.su

Парашютные ткани

Технические ткани специального назначения для производства парашютов и парашютных систем вырабатываются из полиамидных (п/а) крученых нитей: 3,3 текс 200 кр/м; 6,7 текс 300 кр/м; 5,0 текс 200 кр/м; 15,6 текс 200 кр/м, нить Мишура 45,4 текс на капроновой нити 15,6 текс ПС (посеребренная) - 2%.

Артикул ткани	Разрывная нагрузка полоски ткани размером (50x200) мм, кгс/Н, не менее		Удлинение при разрыве полоски ткани размером (50x200) мм, %, не менее		Воздухопрони- цаемость при Р-49,05 Па (5 мм вод.ст), дм ³ /м ² .с		Ширина ткани, см	Поверхностная плотность, г/м ² , не более	Перепле- тение
	по основе (О)	по утку (У)	по основе	по утку	мин.	макс.			
84250 КрКП	60 / 588	60 / 588	24	24	0	60	91±2	69	саржа
84250 П	61 / 598	61 / 598	27	27	70	200	91±2	64	саржа
84250 Кр	60 / 588	55 / 539	27	27	60	200	91±3	66	саржа
84250 КрП	60 / 588	60 / 588	28	28	60	200	91±2	67	саржа
84249 КрП	54 / 530	54 / 530	25	25	300	800	98±2	61	полотно
84249 П	54 / 530	56 / 549	25	25	450	900	101±2	60	полотно
84251 АП	28 / 274	27 / 265	25	25	450	1000	102±2	40	полотно
84251 П	27 / 265	25 / 245	24	24	300	800	100±2	40	полотно
84247 П	36 / 353	36 / 353	22	22	450	900	96±2	36	полотно
84247 КП	35 / 343	35 / 343	20	20	250	600	94±2	36	полотно
84252 П	50 / 490	43 / 421	25	25	300	550	90±2	51	саржа
84252 Кр	50 / 490	43 / 421	25	25	300	500	88±2	51	саржа
84252 КрП	50 / 490	43 / 421	25	25	300	500	88±2	52	саржа
84254 П	42 / 412	39 / 382	25	25	350	750	91±2	49	саржа

84254 Кр	42 / 412	39 / 382	25	25	300	750	90±2	50	саржа
84254 КрП	42 / 412	40 / 392	25	25	400	750	88±2	50,5	саржа
84253 П	132/1294	119 / 1166	28	28	70	300	89±2	116	саржа
84253 Кр	125 / 1225	118 / 1156	26	26	70	300	94±2	125	саржа
84253 КрП	125 / 1225	118 / 1156	28	28	70	300	94±2	120	саржа
84248 П	204 / 1999	200 / 1960	25	25	-	-	86±2	186	саржа
84248 Кр	204 / 1999	204 / 1999	26	26	-	-	84±2	180	саржа
84248 КрП	204/ 1999	200 / 1960	26	26	-	-	84±2	190	саржа
84241	117/1150	107/1050	22	22	-	-	105±2	116	саржа
84241 П	117 / 1150	107 / 1050	22	22	70	300	105±2	118	саржа
84241 КрП	117 / 1150	107 / 1050	22	22	70	300	105±2	125	саржа
84335 МКр	42,0daH	47,0daH	18	18	-	-	96±3	145	полотно

Принятые условные обозначения:

П - отваренная, пропитанная противожигаемой пропиткой;

КП - отваренная, каландрированная, пропитанная противожигаемой пропиткой;

Кр - отваренная, крашенная;

КрП - отваренная, крашенная, пропитанная противожигаемой пропиткой;

Для артикула 84251 АП - отваренная и пропитанная противожигаемой пропиткой.

П - отваренная, каландрированная, пропитанная противожигаемой пропиткой;

МКр - металлизированная, отваренная, крашенная;

Артикул ткани без условного обозначения – ткань отварная.